

クリパック・ブラック

S〈エアスプレー用〉 / H〈ハケ塗り用〉

クリパック 〈エアゾール缶〉

— 諸元表 —



●クリパック・ブラック S/H の諸元表

●物性値

項目	単位	測定値	試験条件 (JIS Z1708)
伸び	%	800	JIS 4号ダンベルを使用 破断するまでの最大伸び率
引張強さ	kg/cm ²	112	JIS 4号ダンベルを使用 引張速度: 500mm/min
付着性(SUS)	g/cm	5	180° 剥離 無処理のステンレススチール 引張速度: 80mm/min
付着性(SS)	g/cm	78	180° 剥離 サンドブラスト処理(75S)のカーボン